

ZÁKLADOVÝ OLEJ SN-100

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

NÁZEV	UNIT	LIMIT VALUES	TYPICAL VALUE	TEST METHOD
Hustota při 20 °C	g/cm ³	0,845 - 0,870	0,862	PN-EN ISO 3675
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	18,2 - 22,4	20,1	PN-EN ISO 3140
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	3,8 - 4,3	4,03	PN-EN ISO 3140
Viskozitní index	-	≥ 95	96	PN-79/C-04013
Bod tekutosti	°C	≤ -15	-15	PN-ISO 3016
Bod vzplanutí (otevřený kelímek)	°C	≥ 190	206	PN-EN ISO 2592
Bod vzplanutí (zavřený kelímek)	°C	≥ 190	201	PN-EN ISO 2719
Karbonizační zbytek (Condradson)	% (m/m)	≤ 0,03	0,01	PN-85/C-04075
Ash residue	% (m/m)	≤ 0,005	0,001	PN-EN ISO 6245
Číslo kyselosti	mgKOH/g	≤ 0,05	0,01	PN-85/C-04066
Odparnost dle Noacka (1h/250°C)	% (m/m)	≤ 29,0	26,0	PN-C-04124
Barva	-	≤ 0,5	0,5	ASTM D 1500
Deemulgační schopnost při 54°C	min.	≤ 20	5	PN-86/C-04065
Index lomu n _D ²⁰	-	-	1,4745	PN-81/C-04952
Viskozitně-gravitační konstanta (VGC)	-	-	0,817	ASTM D 2140
Distribuce uhlíku - C _A - C _N - C _P	%	-	4,0 33,0 63,0	ASTM D 2140
Skupinové složení: - nasycené uhlovodíky - aromatické uhlovodíky - pryskyřice	% (m/m)	-	78,6 20,9 0,5	ASTM D 2007
Obsah síry	% (m/m)	-	0,35	PN-EN ISO 8754
Schopnost odlučovat vzduch	min.	-	2	ASTM D 3427
Koncentrace polycyklických aromatických látek	% (m/m)	≤ 3,0	0,6	IP 346

BALENÍ: VOLNĚ

NARMAK TRADE S.R.O.

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833