

ZÁKLADOVÝ OLEJ YUBASE 3

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

NÁZEV	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKOUŠKY DLE
Vzhled	---	průzračný a čirý	vizuální
Hustota při 15 °C	g/m ³	0,8299	ASTM D1298
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	12,43	ASTM D445
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	3,12	ASTM D445
Viskozitní index	---	112	ASTM D2270
Odparnost dle Noacka	wt %	40	DIN 51581
Bod vzplanutí	°C	204	ASTM D92
Bod tekutosti	°C	-24	ASTM D97
Barva	---	L0,5	ASTM D1500
Conradsonův karbonizační zbytek	wt %	< 0,01	ASTM D189
Koroze mědi	---	1-a	ASTM D130
Obsah síry	ppm	< 10	ASTM D2622
Celkové číslo kyselosti	mgKOH/g	0,01	ASTM D664

BALENÍ: VOLNĚ

NARMAK TRADE S.R.O.

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833