

## ZÁKLADOVÝ OLEJ YUBASE 4

### FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

NÁZEV	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKOUŠKY DLE
Vzhled	---	průzračný a čirý	vizuální
Hustota při 15 °C	g/m <sup>3</sup>	0,8338	ASTM D1298
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	19,57	ASTM D445
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	4,23	ASTM D445
Viskozitní index	---	122	ASTM D2270
Odparnost dle Noacka	wt %	15	DIN 51581
Bod vzplanutí	°C	230	ASTM D92
Bod tekutosti	°C	-15	ASTM D97
Barva	---	L0,5	ASTM D1500
Conradsonův karbonizační zbytek	wt %	< 0,01	ASTM D189
Koroze mědi	---	1-a	ASTM D130
Obsah síry	ppm	< 10	ASTM D2622
Celkové číslo kyselosti	mgKOH/g	0,01	ASTM D664

**BALENÍ: VOLNĚ**

**NARMAK TRADE S.R.O.**

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833