

ZÁKLADOVÝ OLEJ 10/95

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

Název	Jednotka	Min.	Max.	Typická hodnota
Vzhled při 20°C	-			Průhledný, bez usazenin
Strukturální viskozita při -20°C	mPa.s			2600
Kinematická viskozita při 100 °C, ne nižší než	mm ² /s	5,2	5,9	5,52
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s			34
Viskozitní index, ne nižší než	-	95		96
Bod tekutosti, ne vyšší než	°C		-15	-15
Bod vzplanutí, ne nižší než	°C	210		230
Karbonizační zbytek, ne vyšší než	%(m/m)		0,03	Neobsahuje
Číslo kyselosti, ne vyšší než	mgKOH/g		0,05	0,014
Obsah popela, ne vyšší než	%(m/m)		0,005	Neobsahuje
Obsah vody	%(m/m)			Neobsahuje
Korozivní působení při 100 °C během 3h na měděné destičce	Stupně koroze		1	1
Odparnost dle Noacka	%(m/m)		15	11
Odolnost proti pěnění Sklon k pěnění: při 25 °C při 95 °C při 25 °C po 95 °C Stabilita pěny: při 25 °C při 95 °C při 25 °C po 95 °C	ml ml 			250 25 250 0 0 0
Barva, ASTM D1500, ne vyšší než	-		1	0,5
Hustota při 15 °C	g/cm ³			0,864

BALENÍ: VOLNĚ

NARMAK TRADE S.R.O.

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833