

## ZÁKLADOVÝ OLEJ SN 85

### FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

| Název                            | Jednotka           | Zkoušky dle   | Hodnota                 |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| Hustota při 15 °C                | g/cm <sup>3</sup>  | ISO 12185     | Podle výsledku          |
| Vzhled                           | -                  | Vizuálně      | Průhledný, bez usazenin |
| Kinematická viskozita při 40 °C  | mm <sup>2</sup> /s | ISO 3104      | 14,00 – 18,00           |
| Kinematická viskozita při 100 °C | mm <sup>2</sup> /s | ISO 3104      | Podle výsledku          |
| Viskozitní index                 | -                  | ISO 2909      | min. 95                 |
| Bod vzplanutí, Cleveland         | °C                 | ISO 2592      | min. 180                |
| Bod tekutosti                    | °C                 | ISO 3016      | max. -12,0              |
| Obsah síry                       | % (m/m)            | EN ISO 8754   | max. 0,10               |
| Odparnost dle Noacka             | % (m/m)            | ASTM D 5800 B | max. 37,0               |
| Odlučivost vzduchu při 50 °C     | perc               | ISO 9120      | max. 5                  |
| Deemulgační schopnost při 54 °C  | perc               | ISO 6614      | max. 10                 |
| Barva (ASTM)                     | -                  | ISO 2049      | max. 1,0                |
| PCA                              | % (m/m)            | IP 346        | max. 2,9                |
| Obsah vody                       | % (m/m)            | ISO 9029      | max. 0,025              |
| CA                               | %                  | ASTM D 2140   | max. 5,5                |

### BALENÍ: VOLNĚ