

ZÁKLADOVÝ OLEJ PURABASE 5

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

NÁZEV	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKOUŠKY DLE
Hustota při 15 °C	kg/m ³	853	DIN 51757 / ASTM D-1298
Barva	-	L 0,5	DIN ISO 2049 / ASTM D-1500
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	28,50	DIN 51562-1 / ASTM D-445
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	5,25	DIN 51562-1 / ASTM D-445
Viskozitní index	-	> 125	DIN ISO 2909 / ASTM D-2270
Bod tekutosti	°C	- 9	DIN ISO 3016 / ASTM D-97
Bod vzplanutí (COC)	°C	>230	DIN ISO 2592 / ASTM D-92
Obsah síry	mg/kg	< 5	DIN EN ISO 8754 / ASTM D-4294
Odparnost dle Noacka (250 °C)	wt.-%	< 8	DIN 51581 / ASTM D-5800
Nasycené matsné kyseliny	%	> 96	ASTM D2007

BALENÍ: VOLNĚ

NARMAK TRADE S.R.O.

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833