

ZÁKLADOVÝ OLEJ PURABASE 6

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

NÁZEV	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKOUŠKY DLE
Vzhled	-	průzračný a čirý	vizuální
Barva ASTM	-	< L 0,5	ASTM D1500
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	34	ASTM D445
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	6,2	ASTM D445
Viskozitní index	-	> 130	ASTM D2270
Nasyčené mastné kyseliny	%	> 95	ASTM D2007
Bod tekutosti	°C	- 12	ASTM D97
Bod vzplanutí (COC)	°C	> 235	ASTM D92
Obsah síry	ppm	< 5	ASTM D4294
Odparnost dle Noacka (250 °C)	wt%	6	ASTM D5800
TAN	mgKOH/g	< 0,03	ASTM D974

BALENÍ: VOLNĚ

NARMAK TRADE S.R.O.

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833