

ZÁKLADOVÝ OLEJ PURECUT 220LN

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI :

NÁZEV	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKOUŠKY DLE
Hustota při 15°C	kg/m ³	852	DIN 51757 ASTM D-1298
Brava	-	1,0	DIN ISO 2049 ASTM D-1500
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	46,0	DIN 51562-1 ASTM D-445
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	7,40	DIN 51562-1 ASTM D-445
Viskozitní index	-	118	DIN ISO 2909 ASTM D-2270
Bod vzplanutí (COC)	°C	250	DIN ISO 2592 ASTM D-92
Bod tekutosti	°C	-9	DIN ISO 3016 ASTM D-97
Obsah síry	mg/kg	< 10	DIN ES ISO 8754 ASTM D-4294
Odparnost dle Noacka (250 °C)	% (hmotnosti)	3,5	DIN 51581 ASTM D-5800

BALENÍ: VOLNĚ